

2901 - Enkelttidig PE tape

| | |
|---------------------------|---|
| Beskrivelse | Enkelttidig tape bestående av PE film bærer med pressfølsomt gummi lim. Finnes i fargene klar, sort, hvit, rød, gul, grå og blå. |
| Produkt egenskaper | Motstandsdyktig mot fukt og mange kjemikalier som fottynnedde syrer og alkalier, samt saltoppløsninger. Den er fleksibel selv i temperaturer under 0C, formbar med meget gode elektriske egenskaper. Robust og halogen fri. |
| Bruksområder | Brukes som blikk-forsegling, identifisering, elektriske installasjoner og generell pakking. Mye brukt i kompakte telekom og harpiks injiserte skjøter. Unngå å påføre tapen umiddelbar etter avtrekk for å inngå sammentrekninger. |
| Lagring og aldring | 1 år lagringstid dersom lagret i original emballasje og innendørs romtempretur (+ 20C) samt luftfuktighet 50 %.. Unngå direkte sollys. |
| Påførings tips | Alle overflater skal være rengjort og fri for støv , fett og fukt. For rengjøring anbefales det å bruke Isopropyl - Alkohol oppløsning,og påført med trykk. |

TEKNISKE DATA

| | | |
|------------------------------|-------------|---------------|
| Bærer | Polyethylen | |
| Klebstoff | Gummi | |
| Farge | Grå | |
| Tykkelse Totalt | 0,15 mm | 5,91 Mils |
| Klebeevne til stål | 9 N/25mm | 2,06 Lbs/inch |
| Strekkfasthet lengde | 45 N/25mm | 10,3 Lbs/inch |
| Forlengelse av lengde | 300 % | |
| Gjennomslagsstyrke | 70 kV | |
| Service temperatur | > 60 °C | > 140 °F |
| Elektrisk motstand | 10 TΩ | |

Ansvarsfraskrivelse: Verdiene vist i dette dokumentet er gjennomsnittsverdier. Av juridiske årsaker understreker vi at informasjonen er tilgjengelig "som den er" og at Stokvis Tapes, et ITW-selskap, ikke gir noen garantier for at informasjonen er nøyaktig og komplett, heller ikke hva angår fortolkninger basert på denne informasjonen.

Se våre leveringsbetingelser, som er gjeldende. Hver enkelt bruker må selv teste om produktet er egnet for den bruk det er tiltenkt og påta seg all risiko og alt ansvar i denne forbindelse. Stokvis Tapes er ikke ansvarlig for noen skader som oppstår fordi produktet er uegnet. Det er mange faktorer Stokvis Tapes ikke har kontroll over, som kan påvirke produktets bruk og ytelse i en spesiell anvendelse, inklusive forholdene produktet brukes under og de tids- og miljømessige betingelser produktet er forventet å fungere under. Fordi det utelukkende er brukeren som kan kjenne til og kontrollere disse faktorene, er det helt påkrevd at brukeren vurderer Stokvis Tapes' produkt for å avgjøre om det passer til et gitt formål og er egnet for brukerenes anvendelse av det.

Informasjonen er tilgjengelig for brukeren for visning, kopiering og distribusjon under den absolutte forutsetning at Stokvis Tapes, et ITW-selskap, alltid angis som kilde. Informasjonen er kun ment til informasjonsformål og skal ikke brukes kommersielt.

Åndelig eiendomsrett: Stokvis Tapes, et ITW-selskap, forbeholder seg alle rettigheter vedrørende dette dokumentet og den informasjon det inneholder. Reproduksjon, bruk eller fremleggelse for tredjeparter uten uttrykkelig tillatelse er strengt forbudt.

Stokvis Tapes Norway A/S
Holmaveien 25
1313 Vøyenenga
tel +47 - 67 17 79 00
fax +47 - 67 13 84 90
www.stokvistapes.no
info@stokvistapes.no